

Ardacolor Maxi

HYDRAULISCH UITHARDENDE VOEGMORTEL

VOORDELEN

- Makkelijk te verwerken
- Voor binnen en buiten
- Watervast en vorstbestendig

PRODUCT

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen. Ardacolor Maxi biedt een hoge, zekere flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès, hardt scheurvrij uit en is chromaatarm. Ardacolor Maxi is smeugig en makkelijk te verwerken, vorstbestendig en waterdampdiffusieopen. Geschikt voor voegen van 2 - 20 mm.

TOEPASSINGEN

Ardacolor Maxi is geschikt voor het voegen van keramische wand- en vloerbekledingen, ook porcellanato grès, cotto, mozaïek, splijttegels, glasmozaïek, klinkers, steenstrippen, betonsteen en niet verkleuringsgevoelige natuursteensoorten* binnen en buiten. Ook geschikt op ondergronden met vloerverwarming. Gebruik in sterk belaste natte ruimtes Ardacolor Flex. Bij hoge chemische en mechanische belasting Ardaflex Xtrem.

* vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Voor voegbreedten van 2 tot 20 mm.
- Voor wand en vloer.
- Zekere hechting aan de voegflanken.

VERWERKING

Ondergrond: Voor het begin van de werkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het voegmateriaal. Verwerken: Ardacolor Maxi niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur onder de +5°C verwerken. Geadviseerde verwerkingstemperatuur: +5°C en + 30°C.



Mengen: In een schone aanmaakemmer schoon en koud water gieten. Ca. 5,2 liter water bij 25 kg Ardacolor Maxi. Ca. 1,0 liter water bij 5 kg Ardacolor Maxi. Daarna Ardacolor Maxi al mengend toevoegen tot een klontvrij, homogene massa ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600 rpm. Na een zogenaamde 'rijptijd' van ca. 5 minuten nogmaals kort mengen. Ardacolor Maxi is nu gereed om te verwerken. Het mengsel kan bij 18°C ca. 2 uur verwerkt worden.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden aangebracht. Na het dof worden van de voegmortel kan men beginnen met het reinigen van het tegelwerk (Als na het aanraken met de vingertop geen voegmateriaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen). Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend wederom met een schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het tegelwerk wederom diagonaal op de voeg af te sponzen.

Opmerking: Geringe kleurvariaties zijn mogelijk. Gebruik voor hetzelfde project en aangrenzende oppervlakken product met hetzelfde lotnummer en werk bij vergelijkbare temperaturen en droge ondergronden.

Na droging van de voegmortel (ca. 24 uur na het voegen) de resterende cementsluis met een droge, schone doek afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging bijvoorbeeld bij sterk absorberende eigenschappen van de ondergrond dient men de voeg één of meerdere malen na te bevochtigen.

Advies:

- Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor aaneensluitende oppervlakken adviseren wij voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de ondergrond onder dezelfde verwerkingsomstandigheden in te voegen.
- Binnen een periode van 28 dagen na het afvoegen de voegen niet reinigen met in water opgeloste reinigingsmiddelen. Alleen schoon leidingwater gebruiken.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct reinigen met water.

Artikelnummer	EAN Code	Kleur	Verpakking
30603942	4026923605128	Manhattan	zak 5 kg
30603943	4026923605135	Grijs	zak 5 kg
30603944	4026923605142	Antraciet	zak 5 kg
30603941	4026923605159	Manhattan	zak 25 kg
30603947	4026923605166	Antraciet	zak 25 kg
30603945	4026923605173	Grijs	zak 25 kg
30603953	4026923605180	Donkergrijs	zak 25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. Gedurende 12 maanden houdbaar (in originele verpakking).

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostik.sds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Mengverhouding	ca. 5,2 l water op 25 kg of ca. 1,0 l water op 5 kg
Voegbreedte	van 2 tot 20 mm
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25
Verbruik	ca. 0,3 – 0,8 kg/m ² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte
Verwerkingstijd	ca. 2 uur na mengen (bij 18°C)
Beloopbaar na	ca. 12 uur
Belastbaar na	ca. 24 uur
Waterdichtheid	voldoet aan de CG1 eisen conform EN 13888
Pallet	192 (zak 5 kg) 42 (zak 25 kg)

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

**Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be