



Den Braven

# Polysoft Professioneel

Snel uithardende reparatieplamuur voor binnentoepassing



homogeen mengsel. Bij toepassen van teveel verharder blijft het oppervlak plakkerig en is het product slecht schuurbaar. Aanbrengen in meerdere lagen. Maximale laagdikte 10 mm. Het mengsel is ca. 7-10 minuten verwerkbaar afhankelijk van de temperatuur. Hoge temperaturen en/of grotere hoeveelheden verkorten de verwerkingstijd.

## EXTRA INFORMATIE

<b>Applicatie temperatuur</b>		+5°C to +25°C
<b>Dichtheid</b>		1,75 g/ml
<b>Vorstbestendigheid gedurende transport</b>		Up to -15°C
<b>Open Tijd</b>	@ +23°C/50% RH	7-10 minutes
<b>Consistency</b>		Paste
<b>Mengverhouding</b>		2 to 3:100

Deze waarden zijn typische eigenschappen

## PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Polysoft Professioneel is een snel uithardend 2-componenten vulmiddel op basis van polyesterharsen voor binnentoepassing. Het product is goed schuurbaar en overschilderbaar. Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool.

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## APPLICATIES

Zwaluw Polysoft Professional is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden.

## GEBRUIKSMETHODE

## GEBRUIKSAANWIJZING

Maximaal 2-3% verharder zorgvuldig mengen met het basis component Polysoft Professioneel tot een

## BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Door opname van vocht kan het product beschadigen
- Niet geschikt voor buitentoepassing
- Niet toepasbaar in grote laagdikten

## OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +25°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Metalen en polyesters moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden gereinigd met een schone doek en Zwaluw Cleaner. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

## OVERSCHILDERBAARHEID

Zwaluw Polysoft Professioneel is perfect schilderbaar met de meeste verfsoorten. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

## REINIGEN

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

## VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Blik  
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

## KLEUR(EN)

Grijs Wit

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

